



Deskové těsnicí vláknitopolymerní materiály CSF

TEMASIL NG

INFORMATIVNÍ

Nejvyšší pracovní přetlak	MPa	10		
Nejvyšší dovolená pracovní teplota	°C	Trvale	250	Pára 200
		Krátkodobě	400	

Použití: voda, vodní pára, plyny, oleje, alkoholy, paliva, základní chemikálie

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Odpovídající zahraniční standard

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA			Odpovídající zahraniční standard
HUSTOTA	g.cm ⁻³	1,7 – 2,0	DIN 28 090 - 2
STÁLOST V TLAKU * 16 h/175 °C ≈	MPa	30	DIN 52 913
STLAČITELNOST	%	5 – 15	ASTM F 36 J
ZOTAVENÍ min.	%	50	ASTM F 36 J
SPEC. MNOŽ.NETĚSNOSTI ≈	mg/(s.m)	0,06	DIN 3535 – 6
ODOLNOST PROTI ÚČINKŮM KAPALIN-ZMĚNA TLOUŠŤKY			
OLEJ - IRM 903, ČSN ISO 1817 5 h/150 °C max.	%	3	ASTM F 146
KAPALINA B - ČSN ISO 1817 5 h/23 °C max.	%	5	ASTM F 146
ODOLNOST PROTI OHYBU	Nesmí vykazovat trhliny a zlomy		ASTM F 147
BAREVNÝ ODSTÍN A POTISK	MODRÝ – s jednostranným potiskem TEMASIL NG DIN 28 091 – 2 FA-MA-1-0 ASTM F 104 F 712 111 M5		

Zkouší se dle TP 62-085-17

Poznámka:

- a) uvedené parametry ze zkoušek desek o tl. 2,0 mm
- b) * hodnota platí pro tl. 1,5 mm

CERTIFIKACE:

DNV, DVGW, BAM, TZW, TA Luft, WRAS, PZH, pitná voda a potraviny ČR, UA - Tesko



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 373, IČO 00012092

Temac, a.s. company is incorporated in companies register with Municipal Court in Prague, section B, insert 373, Incorporation No. 00012092

Code: wdb22

Strana 1 z 1

Schváleno: 24.7.2017

Účinnost: 25.7.2017

www.temac.cz

Zásahy do tohoto dokumentu jsou zakázány